

# FICHA TECNICA

## MARMOL DAINO REAL

### Descripción / Description

Mármol en tono beige claro o beige oscuro con mucha variedad de vetado. Es un material de estructura cálcica muy fragmentado, por lo que se debe resinar.

Light or dark beige marble with a great variety of veins. Its highly fragmented calcium structure, makes it a material that should be resined.

### Acabados / Finishes

Pulido.

Polished.

### Formatos / Formats

Tabla y losa.

Slabs and tiles.

### Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores.

Interiors and exteriors.

Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Biopelmicrita Biopelmicrite
Densidad aparente (Kg/m3) Apparent density (Kg/m3)	UNE-EN 1936	2673
Porosidad aparente (%) Apparent porosity (%)	UNE-EN 1936	1,2
Absorción de agua a presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,4
Absorción de agua por capilaridad (g/m <sup>2</sup> s0,05) Water absorption by capillarity (g/m <sup>2</sup> s0,05)	UNE-EN 1925	1,411
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	12
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	UNE-EN 1926	188
Resistencia a la flexión después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371	9,2
Resistencia a la compresión después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of compression strength after 48 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371	193
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	17,2

\*Disponibile declaración de conformidad / EC declaration of conformity available CE

